

CALMIX

Revoque fino a la cal pronto para usar

Recomendado para la terminación de paredes y cielorrasos

DESCRIPCION

CALMIX ANCAP es un revoque fino a la cal pronto para usar en forma manual, premezclado en seco a partir de cemento portland, cal hidratada, arenas seleccionadas y aditivos que, con el agregado de agua, logran un óptimo revoque para ejecutar terminaciones de muros y cielorrasos que permiten al aplicador lograr una excelente terminación optimizando los tiempos de trabajo.

MODO DE USO Y PREPARACION

APLICACION

CALMIX ANCAP se aplica sobre revoque grueso bien terminado, en un espesor que promedie de 1 a 2 mm. Para aplicar es recomendable colocar la mezcla sobre un fratás y aplicar ejerciendo presión para que la misma se adhiera al soporte.

Luego dejar reposar de 10 a 20 minutos y luego dar terminación con fratás, fieltro o llana.

No requiere tratamiento previo de la superficie para mejorar la adherencia (peinado o similar) lo que permite un ahorro importante de material, es apto para ser extendido tanto sobre revoques gruesos nuevos peinados como revoques viejos reparados sin presencia de restos de pintura ni de ningún tipo de impureza.

PREPARACIÓN

Colocar agua limpia en balde o recipiente a utilizar, y luego incorporar **CALMIX ANCAP**, agregar el producto progresivamente hasta obtener la consistencia deseada, utilizando aproximadamente de 3.5 a 5.0 litros de agua limpia por bolsa de 25 kilogramos del producto (1 litro / 5 kg de CALMIX). Dejar reposar la mezcla un tiempo mínimo de 5 minutos antes de su aplicación.

Aplicar la mezcla tal cual un revoque fino tradicional con frataso de madera.

Para lograr terminaciones más finas puede ser terminado con fieltro o llana metálica.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Limpiar bien las superficies hasta dejarlas libres de polvos, revoques flojos, pinturas, etc.

Comprobar que el soporte esté firme y consistente. En caso de ser necesario realizar las reparaciones correspondientes previo a la aplicación del producto.

Es necesario saturar con agua el revoque grueso antes de aplicar el producto. Se recomienda curar o al menos proteger las superficies después de aplicar **CALMIX ANCAP** sobre todo en presencia de elevadas temperaturas.

INDICACIONES IMPORTANTES

ALMACENADO

El producto se debe almacenar en lugar seco y fresco, en los envases originales a temperaturas entre 5°C y 25°C.

Almacenar en un lugar cubierto, seco y ventilado, no expuesto a la acción directa del sol ni a heladas sobre tarima de madera.

No formar pilas de más de 10 bolsas.

PRESENTACIÓN

CALMIX ANCAP se comercializa en bolsas de 25.

En caso de requerir más información sobre características del producto y su desempeño, así como de modalidades de aplicación, comunicarse a Centro de Atención al Cliente.

CALMIX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor máximo de aplicación: 3 mm.

Vida útil de la mezcla: 2hs.

Tiempo de fraguado inicial: 24hs.

LIMPIEZA

La limpieza de las herramientas y el aseo personal pueden realizarse con agua.

RECOMENDACIONES

No aplicar en soportes con exceso de agua.

No aplicar sobre revoque fresco, respetar tiempos de fraguado.

No aplicar directamente sobre ladrillos.

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.

No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.

Respetar el agua de amasado.

RENDIMIENTO

CALMIX ANCAP aplicado sobre revoques gruesos fratasados tiene un consumo entre 2,5 y 3 kg/m² en 2.0 mm de espesor promedio.

ADVERTENCIA

AUNQUE LAS RECOMENDACIONES DESCRIPTAS CORRESPONDEN A NUESTRA MEJOR EXPERIENCIA, ELLAS SON MERAMENTE INDICATIVAS, DEBIENDO LAS MISMAS SER CONSTATADAS MEDIANTE APLICACIONES PRACTICAS POR EL RESPONSABLE IDONEO EN LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, QUIEN PREVIO A SU APLICACION, DEBE ASEGURARSE QUE EL MISMO RESULTA APTO PARA TAL FIN. PARA MAYOR INFORMACION, COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA.

PARA LA MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO, UTILIZAR:

- PROTECCION RESPIRATORIA (BARBIJO O MASCARA).
- PROTECCION DERMICA (GUANTES DE PROTECCION IMPERMEABLES).
- PROTECCION OCULAR (ANTEOJOS DE SEGURIDAD).
- EN CASO DE INGESTION NO INDUCIR EL VOMITO Y CONSULTAR A UN MEDICO. CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLOGICO (CIAT) - UBICADO EN EL PISO 7 DEL HOSPITAL DE CLINICAS EN AVENIDA ITALIA Y CENTENARIO, CIUDAD DE MONTEVIDEO, TELEFONO (0598) 2480 4000.

PELIGRO

- Provoca lesiones oculares graves
- Provoca irritación cutánea
- Puede provocar una reacción cutánea alérgica
- Puede irritar las vías respiratorias



Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar respirar el polvo.

Proteger de la humedad.

El contacto con la piel de cemento húmedo, el hormigón o el mortero fresco puede causar irritación, dermatitis o quemaduras.

Puede provocar daños en elementos hechos de aluminio u otros metales no-nobles.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante al menos 15 minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil hacerlo. Seguir aclarando.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. En caso de irritación o erupción cutánea consultar a un médico.

EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

En caso de malestar llamar al CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) : (+598) 2 1722

COMERCIALIZA



Planta Manga | Cno. Boiso Lanza 4851
(0598) 2227-2842 / 44
clientes@emplata.com.uy.
www.emplata.com

PRODUCE



Revisión: noviembre 2023